

SCHIEDEL FALAZÓHABARCS

**UNI PLUS, SIH, SRS, ADVANCE,
MULTI és AVANT kémények beton
köpenytéglaíhoz**

SCHIEDEL

Az MM5 (H) falazóhabarcs gyárilag előkevert szárazhabarcs, melyet az építkezés helyszínén, közvetlenül a felhasználás előtt vízzel kell összekeverni. Cement és mész kötőanyagot, ásványi töltőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

Keverési arány: 10 kg szárazhabarcs-hoz adjunk kb. 1,5 liter vizet. Közvetlenül a felhasználás előtt kell bekevereni, és csomómentesre kell eldolgozni.

Kiadósság: 1 zsák (25 kg) szárazhabarcsból kb. 13 liter nedves habarcs állítható elő.

Keverés történhet: 1. betonkeverőben, 2. fúrógépbe fogott keverőszárral vagy 3. PFT HM jelű sorozat gépeivel.

Feldolgozási körülmények: + 5 °C - +25 °C közötti hőmérsékleten.

Bedolgozási idő: 3 óra

Tárolás: Száraz helyen, eredeti csomagolásban 12 hónapig.

**A kéményhez
szállított falazóhabarcs
segítségével a
rétegvastagság
egyszerűen
kialakítható!**



Max. szemcseméret: 4 mm
5 N/mm² nyomószilárdságú
M5 falazóhabarcs osztály (hf50)
Magas szilárdságú
Kiváló, ellenőrzött, egyenletes
minőségű
Kényelmes és praktikus felhasználás
Magyar gyártmány

Figyelmeztetések

H315 Bőrirritáló hatású.

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H335 Légúti irritációt okozhat

Különleges megjegyzések a keverék veszélyességre vonatkozóan: Az "ingerlő hatású" nem vonatkozik a száraz porra, ez csak víz vagy nedvesség bejutása esetén áll fenn (alkáli reakció).

VESZÉLY!



Tartalmaz:
Portland cement,
Kalcium-hidroxid

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni. Kerülje a por belélegzését. A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: az érvényes előírásoknak megfelelően.

Normál falazóhabarcs falak, válaszfalak,
pillérek készítéséhez:
Nyomószilárdság: M5
Klorid tartalom (%): <0,1
Páradiffúziós tényező: (μ) 5/35
Hővezetési tényező (W/mK): 0,81
Tartósság (fagyállóság): NPĐ
Tűzvédelmi osztály: A1



Gyártó:
CEMIX Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út 9.,
Tel.: +3688590540

Terméktípus azonosító kód:
MM5 (EN 998-2:2017 M 5)

Teljesítménynyilatkozat száma:
7304 (notifikáció: 1139)